


# Neopress B-BH Red



Food contact  
certified



hardness  
range 60-95



max load 50  
[kg/cm]



max temp  
120°C



Speedwell  
System

Elastomerbezug für Tiefdruckpresseure mit sehr hohen mechanischen Anforderungen (bis 50 kg/cm) und guter Beständigkeit gegen aliphatische Lösemittel. Für Bedruckung von Papier, Karton, Verbundmaterialien und Aluminium. Reinigungsempfehlung: mit Waschbenzin oder 100% Ethylalkohol.

Alle Spezialgummierungen sind sowohl für Speedwell Sleeves als auch für Walzen lieferbar.

# Struktur

Gummierte Walze mit Stahlkern und/oder Speedwell Sleeve mit konischer Glasfaserbasis. Beschichtung mit Neopress BH, auf Maß geschliffen.

# Spezifikation

<b>Farbe</b>	Rot
<b>Gummierte Walze - Durchmesser Min/Max</b>	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
<b>Gummierte Walze - Länge Min / Max einschließlich Zapfen</b>	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
<b>Speedwell Sleeve - Durchmesser Min / Max</b>	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
<b>Speedwell Sleeve - Länge Min / Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m</b>	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
<b>Beschichtungsdicke</b>	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
<b>Die zu garantierende min. Beschichtungsdicke nach dem Schleifen</b>	5 [mm] // 0.197" - Die Mindestschichtstärke muss von Kundenseite her geprüft werden
<b>Oberflächenhärte - Toleranz +-3 Shore A</b>	60 - 90 Shore A
<b>Maximale Druckwiderstandsfähigkeit</b>	50 [Kg/cm]
<b>Druckluft für Sleeve-Montage</b>	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
<b>Maximale Temperaturbeständigkeit</b>	120 °C - 248 °F
<b>Bearbeitungstoleranz</b>	Externes Finish mit Präzisionsschliff ( $R_a=0.8$ ) mit T.I.R. $< 0.03$ [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. $<= 0.005$ [mm]
<b>Chemische Beständigkeit</b>	Benzine - Alkohole - Öl

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundenen Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**