


# Idrolast



hardness  
range 30-40



max load 25  
[kg/cm]



max temp  
100°C

Elastomero ad altissima elasticità utilizzato per rulli di traino e/o di pressione per applicazioni speciali. Disponibile in durezza da 30 a 40 Shore A. Pulizia con benzine oppure con miscela di 80% alcool etilico e 20% acetato d'etile.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

## struttura

Rullo con anima in acciaio rivestito con elastomero Idrolast costruito secondo le specifiche/disegno cliente e rettificato a misura.

## specifiche

<b>Colore</b>	Azzurro
<b>Diametro Min / Max</b>	35 - 550 [mm] // 1.378" - 21.654"
<b>Lunghezza Min/Max incluso i perni</b>	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
<b>Spessore rivestimento</b>	5 - 35 [mm] // 0.197 - 1.373"
<b>Durezza superficiale - Tolleranza +/-5 Shore A</b>	25 - 40 Shore A
<b>Massima resistenza alla pressione</b>	25 [Kg/cm]
<b>Massima resistenza alla temperatura</b>	100 °C - 212 °F
<b>Tolleranza di lavorazione</b>	Finitura esterna con rettifica di precisione ( Ra 1,5) avente T.I.R. < 0,04 [mm]
<b>Resistenza chimica</b>	Benzine - Alcool - Olii - Acqua - Ozono. No MEK

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**