


Neopress B-BH Red



Food contact
certified



hardness
range 60-95



max load 50
[kg/cm]



max temp
120°C



Speedwell
System

Çok yüksek mekanik gereksinim içeren işler (50 kg/cm'ye kadar) ve alifatik çözücü maddelere karşı iyi dayanıma sahip gravür baskı makineleri için elastomer kaplama. Kağıt, karton, kompozit malzemeler ve alüminyum üzerine baskı için uygundur. Temizlik önerisi: Beyaz ispiroto veya %100etil alkol karışımı ile.

Speedwell sleeve ve merdaneleri için tüm özel kauçuk kaplamalar tedarik edilebilir.

Yapı

Fiberglas konik tabanlı çelik çekirdek ve/veya Speedwell sleeve'e sahip kauçuk kaplı merdane. Ölçüm için neopress BH kaplama zemini.

Ozellikler

Renk	Kırmızı
Kauçuk Kaplı Mordane - Min/Maks çap	35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"
Kauçuk kaplı Mordane - Pinler dâhil Min/Maks uzunluk	150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"
Speedwell Sleeve - Min/Maks çap	80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"
Speedwell Sleeve - Min/Maks uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"
Kaplama kalınlığı	5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"
Taşlama Sonrası Garanti Edilen min. Kaplama Kalınlığı	Baskı ayarlarına göre Min. Taşlama değeri 5 [mm] // 0.197" olarak müşteri tarafından verilmelidir
Yüzey sertliği - Tolerans +/-3 Shore A	60 - 90 Shore A
Maksimum Basınç Dayanımı	50 [Kg/cm]
Sleeve Bağlantısı için Basıncılı Hava Değerleri	12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI minimum kapasite: 700 [l/dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Maksimum Sıcaklık Dayanımı	120 °C - 248 °F
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,03 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Kimyasallara Karşı Dayanım	Bez - Alkol - Yağ

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT